



NS EP-94-F G11 Classe F/Class F

CARATTERISTICHE FISICHE / <i>PHISICAL PROPERTIES</i>			UNITA' DI MISURA <i>UNIT OF MEASURE</i>	NS EP-94-F G11 Classe F Hgw 2372.4	
PESO SPECIFICO (vetro + resina)	SPECIFIC GRAVITY (glass + resin)		g/cm ³	2,00	
INFIAMMABILITA'	FLAMMABILITY		sec	-	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	WATER ABSORPTION		%	<0,1	
COLORE	COLOUR			Verde / Green	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE / <i>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</i>			VALORI / <i>VALUE</i>		
RESISTIVITA' DI VOLUME • ad umido • ad elevata temperatura	VOLUME RESISTIVITY • After moisture resistance • at elevated temperature		MΩ/cm	10 ⁸ 10 ⁷	
RESISTIVITA' DI SUPERFICIE • ad umido • ad elevata temperatura	SURFACE RESISTIVITY • after moisture resistance • at elevated temperature		MΩ	10 ⁸ 10 ⁹	
RIGIDITA' DIELETTICA • step by step	DIELECTRIC BREAKDOWN • step by step		KV	75	
FATTORE DI DISSIPAZIONE • a 1 MHz • a 50 MHz	LOSS TANGENT (tg δ) • at 1 MHz • at 50 MHz		-	0,020	
COSTANTE DIELETTICA • a 1 MHz	PERMITTIVITY • at 1 MHz		-	4,7	
RESISTENZA ALL'ARCO	ARC RESISTANCE		sec	125	
RESISTENZA ALLA CORRENTE SUPERFICIALE	TRACKING RESISTANCE INDEX		CTI	600	
CARATTERISTICHE MECCANICHE / <i>MECHANICAL PROPERTIES</i>			VALORI / <i>VALUE</i>		
			LONGITUDINALE LENGTHWISE	TRASVERSALE CROSSWISE	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	FLEXURAL STRENGTH	23 °C 150 °C	N/mm ²		461 225
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	TENSILE STRENGTH	23 °C 150 °C	N/mm ²	330 -	290 -
RESILIENZA	IMPACT RESISTANCE		Kg cm/cm		64
RESISTENZA COMPRESSIONE	COMPRESSIVE STRENGTH		N/mm ²	490	
CARATTERISTICHE TERMICHE / <i>THERMAL PROPERTIES</i>			VALORI / <i>VALUE</i>		
TEMPER. MASSIMA DI UTILIZZO	MAX TEMPERATURE OPERATING		°C	150 Secondo norma UL 746E / Refer UL 746E	
INDICE TERMICO RELATIVO	RELATIVE THERMAL INDEX		°C	Electrical: 140 Mechanical: 160 Secondo norma UL 746E / Refer UL 746E	
TEMPERATURA DI TRANSIZIONE VETROSA	GLASS TRANSITION TEMPERATURE		°C	> 150	
STABILITA' DIMENSIONALE • dopo stress termico	DIMENSIONAL STABILITY • after thermal stress		mm/mm	< 0,0002	

I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati
I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi e non vincolanti a livello contrattuale.
L'utilizzatore deve verificare che il prodotto richiesto sia compatibile con l'uso al quale è destinato.

*Valori riferiti ad un laminato di 1,6 mm di NEMA G11
*Values referred to a laminate 1,6 mm thick NEMA G11